

# Colorwachs

Felhasználói útmutató  
2017. január  
1/2. oldal



- » **Beltéri fafelületekre**
- » **Természetesolaj-alapú**
- » **Fal- és mennyezeti burkolatokra**
- » **Bútorokra, ajtókra, szegélylécekre,**
- » **gyermekjátékokra, színezett padlókra (alapként)**
- » **Félmatt felületekre**
- » **Oxidációs száradás**

## Tulajdonságok:

A SAICOS Colorwachs egy természetesolaj-alapú, minden beltéri fafelületre használható porózus bevonat. A fából vagy parafából készült színes falborítások, panelek vagy padlók kezelésének elengedhetetlen kelléke. Természetes növényi alapanyagú, ezért otthonunkban biztonságosan használható, egészségre nem ártalmas, és jól tesz a fának: szabályozza nedvességtartalmát és hagyja lélegezni azt.

A DIN 53160T.1+2 német szabvány alapján nyál- és izzadságálló.

A kémiai elemek az anyagból való kilépésére vonatkozó DIN EN 71T.3 német szabványnak megfelelnek. Általános építésfelügyeleti engedélyszám (DIBt/Német Építéstechnikai Intézet): Z-157.10-4.

## A SAICOS Colorwachs természetes módon védi a fát: A

természetes olajok mélyen beszívódnak a faanyagba, belülről védik azt, és megőrzik rugalmasságát. A természetes viaszok védik a külső felületet, hogy a faanyag ellenálló és könnyen kezelhető legyen.

### Árnyalatok:

3009	fehér
3010	színtelen
3012	citromsárga
3013	nyír
3017	ezüstszürke
3018	körtefa
3028	tikfa
3032	cseresznyefa
3033	rózsaszín
3034	málna
3051	vintage-kék
3058	tölgy
3081	diófa
3085	palisander
3090	ébenfa
4009	fehér
4019	fekete

**Megjegyz:** a fentiekből további árnyalatok keverhetők.

Többféle, és különböző számmal jelölt szín használatakor ezeket előre kell összekeverni. A végeredmény több tényezőtől is függhet: a faanyag fajtájától és minőségétől, és például attól is, hogy a fa felületét hogyan csiszolták. Ahhoz, hogy lehetőség szerint pontosan meg tudja ítélni a végeredményt, ajánlott a kezelni kívánt faanyaggal megegyező faanyagon próbafestést végezni (DIN 18356 német szabvány szerint).

## Felhasználható:

Beltéri fafelületeken: tömör vagy funér mennyezetek és falburkolatok, bútorok, ajtók, szegélylécek, enyvezett fa, mennyezeti gerendák, OSB-, farost- és MDF-lapok. Színezett fából, bambuszból és parafából készült falfelületekhez és padlóhoz is használható. Padlók esetén felvitel után fedőréteggént ajánlott a SAICOS Premium keményviasz-olaj, illetve az Ecoline keményviasz-olaj. Különösen ajánljuk a gyermekjátékok (nyál- és izzadságálló) és minden fából készült kedvelt tárgyunk kezelésére. Ajánlott vizes helységek, pl. fürdő és konyha fafelületeinek kezelésére. Ideális antik bútordarabok restaurációjára. Új életet lehel a fába, és ellenállóvá, könnyen kezelhetővé teszi azt.

## Használat:

Fontos, hogy a kezelendő fafelület tiszta és száraz legyen (a fa maximális nedvessége 12% lehet). A lakozott fafelületeket előzetesen marassa le vagy csiszolja le (az utolsó csiszolásakor a csiszolópapír 120-150-es finomságú legyen). A csiszolásakor keletkező port gondosan el kell távolítani. Az elszíneződésre hajlamos faanyagokat, pl. fenyő és más tűlevelű fák faanyagait a vizes helységekben a kékes elszíneződés megelőzésére SAICOS Faimpregnálóval kell előkezelni.

Az egzotikus fából készült felületek előkezelésére a SAICOS Extrakönnyű Alapozóolajat ajánljuk. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az előkezelés befolyásolja a szín erősségét. Ajánljuk, hogy előzetesen egy kis mintadarabon végezzen próbafestést.

## Felvitel:

A felvitelhez a SAICOS felületbevonó ecsetet vagy egy szőszmentes kendő használatát ajánljuk. Padlók kezelése esetén a SAICOS padlóecsetet vagy a SAICOS Federspachtel habkönnyű simítóvasat ajánljuk.

A SAICOS Colorwachs már használatra kész állapotban van, nem szabad hígítani. Használat előtt jól keverje fel. Oszlassa el egyenletesen a fehér lappal.

## Első réteg:

Vigye fel vékonyan és egyenletesen, a farostok irányával megegyező irányban, a felesleges anyagot pedig távolítsa el egy nedvszívó kendővel. Száradási idő: min. 8 óra (a hőmérséklettől és a levegő nedvességtartalmától függően). Oxidatív száradás. A megfelelő szellőzés érdekében a felvitel alatt és után is tartsa nyitva az ablakokat. A felület kb. 4 óra elteltével lesz porszáraz.

## Második réteg:

A fali és mennyezeti faburkolatok esetében általában egy réteg felvitele is elegendő (kivéve: a SAICOS Colorwachs 4009 fehér fedő/ 4019 fekete fedő = használatkor 2 réteg szükséges.) Ha erősebb színt szeretne,

a száradást követően vigyen fel egy második réteget is. Padlók esetében a második réteg a SAICOS Premium Keményviasz-olaj/ Ecoline Keményviasz-olaj legyen. Kérjük, vegye figyelembe a felhasználói útmutatót. Száradási idő: min. 8 óra (a hőmérséklettől és a levegő nedvességtartalmától függően). Oxidatív száradás. A megfelelő szellőzés érdekében a felvitel alatt és után is tartsa nyitva az ablakokat. A felület kb. 4 óra elteltével lesz porszár.

**Fontos:** Ha a SAICOS Colorwachs-ból második réteget is felvitt, akkor fedőréteggént a SAICOS Premium Keményviasz-olaj használata már nem lehetséges.

**Bútorok, padlók és más, igénybevett felfületek esetében az első Colorwachs-réteg felvitele után fedőréteggént a SAICOS Premium Keményviasz-olaj/ Ecoline Keményviasz-olaj felvitele ajánlott.**

**Ez a termék géppel is felvihető, további tájékoztatást a szakkereskedőnél kaphat.**

**Optimális felviteli hőmérséklet:** 8 °C és 35 °C között.

**Literenkénti kiadósság:**

1 liter kb. 21m<sup>2</sup> felületre elég (1 réteg esetén).

1 liter kb. 12m<sup>2</sup> felületre elég (2 réteg esetén - 4009 fehér fedő / 4019 fekete fedő)

**A munkaeszközök tisztítása:**

SAICOS ecsettisztítóval vagy hígítóval.

**Eltartható:**

lezárt dobozban legalább 5 évig.

A folyékony termék nem fagyérzékeny - ha befagyott, a jó kenhetőség visszaállítása érdekében tartsa néhány órán keresztül szobahőmérsékleten, majd keverje jól fel.

**Fizikai tulajdonságok:**

**Sűrűség:** 0,88 -1,22 g/cm<sup>3</sup>

**Viszkózitás:** 75 -125 másodperc, 4 mm-es viszkózitásmérő csésze, DIN 53211 német szabvány

**Szag:** gyenge / enyhe (természetes növényi viaszok / olajok), száradás után szagtalan

**Lobbanáspont:** > 61 °C a DIN 53213 német szabvány szerint

**Biztonsági előírások - elsősegély:**

Gyermekektől elzárva tartandó. Élelmiszeres, italos vagy egyéb táplálék tárolására szánt edényben nem tárolható. A folyékony termékkel átitatott anyagot azonnal ki kell mosni vagy egy légmentesen zárt edényben kell tárolni (gyulladásveszély). A száradást követően az anyag az EN 13501 európai szabvány szerint közepesen gyúlékony (német szabvány: DIN 4102 B2). Tartalmaz: 2-Butanon-oximot. Allergiás reakciókat válthat ki. A biztonsági adatlapot kérésre rendelkezésre bocsátjuk.

**Kiegészítés a 4009-es árnyalathoz:**

**Tartalmaz:** ftálsav-anhidridet. Allergiás reakciókat válthat ki. A biztonsági adatlapot kérésre rendelkezésre bocsátjuk.

EU-s határérték az átlátszó lakkokra és alapokra (kat. A/e): 400 g/l (2010).

ASAICOS Colorwachs maximum 400 g/l illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmaz.

GISCODE (kód a veszélyes anyagok német információs rendszerében): Ö60

Német norma szerinti WGK1 (vízveszélyességi osztály) jelölés

Ezt a használati útmutatót legjobb tudásunk szerint, kísérletek alapján állítottuk össze, azonban nem számít kötelező érvényűnek, és nem helyettesíti az általunk szállított termékek előzetes próbáját, hogy azok megfelelnek-e a célra, amelyre használni kívánja őket. Mivel a termékek használata és felvitele hatáskörünkön kívül esik, ezért a felelősség kizárólag a felhasználót terheli. Az új felhasználói útmutató kibocsátásakor a korábbi dokumentum érvényét veszti.

**SAICOS COLOUR GmbH**

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

Tel +49 2583 3037-0

Fax +49 2583 3037-10

[info@saicos.de](mailto:info@saicos.de)

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)